




АЭРОЗОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

MOBIHEL®

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ МЕТАЛЛИК	УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Перечень цветов на стр. 92 – 94
ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель, MOBIHEL 1K грунт-наполнитель QDry, либо MOBIHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 15 – 25 мкм
		Межслойный интервал:	3 – 5 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	сушка «на отлип»: 10 – 20 мин полное высыхание 1 – 1,5 часа
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ		Нанесение:	лаки MOBIHEL

АЛКИДНАЯ АВТОЭМАЛЬ	УПАКОВКА	Упаковка: 12 x 520 мл	Перечень цветов на стр. 95
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Финишные покрытия и лаки MOBIHEL содержат добавку UV Filter с защитой от УФ излучения.		
ТИП ПОДЛОЖКИ	Любой MOBIHEL 2K грунт-наполнитель, MOBIHEL 1K грунт-наполнитель QDry, либо MOBIHEL 1K праймер low VOC в случае локального ремонта.		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ		Количество слоев:	2 – 3 слоя = 20 – 40 мкм
		Межслойный интервал:	10 – 15 мин / 20°C
ВРЕМЯ СУШКИ		При 20°C:	сушка «на отлип»: 10 – 20 мин полное высыхание 10 – 12 часов не требует финишного покрытия лаком



Актуальный ассортимент
аэрозольной продукции