



Однокомпонентная акриловая грунт-эмаль предназначена для окраски металлических и пластиковых деталей. Обладает высокой атмосферостойкостью, стойкостью к УФ-излучению.

Цвет: чёрный матовый

Фасовка: 0,5 кг



Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание.

Черная, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном серого цвета, обезжиривание.

ABS, стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивом P500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание.

Полипропилен и его модификации - обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05.

Пропорции смешивания

	По объёму	По массе
Грунт-эмаль RX E-01	100 мл	100 г
Разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	40 мл.	30 г

Нанесение

Вязкость распыления (B3-4)	16"-19" при +20°C
Диаметр сопла	1,4-1,6 мм
Давление	2,0-4,0 бар
Число слоёв	2-3
Межслойная выдержка	10 мин
Рекомендуемая толщина	30-40 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Форсированная сушка при +60°C	10 мин
Воздушная сушка при +20°C	30 мин

Срок годности 24 месяца



16"-19"/20°C
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar
40%

10'

10'/60°C
30'/20°C

x2-3