Антигравий MS аэрозоль
MS Graviflex Spray

RX N-06

Антигравий MS предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными свойствами.
EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 610 g/l, VOC limit 840 g/l
Цвет: серый, чёрный
Номинальный объем: 520 мл

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Алюминий, оцинкованная сталь – обезжиривание, обработка матирующим полотном красного цвета, обезжиривание
Черная сталь – обезжиривание, обработка абразивом P240, обезжиривание
Перед применением баллон встряхнуть!

Нанесение

Дистанция	20-25 см
Число слоёв	2-3
Межслойная выдержка	3-5 мин
Толщина одного слоя	30 мкм
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	30 мин

Последующие покрытия: большинство лакокрасочных материалов

Срок годности . . . . . 24 месяца