



СРЕДСТВО АНТИСИЛИКОН

Назначение: для улучшения адгезии лакокрасочных материалов вне зависимости от типа покрытий, срока их эксплуатации и качества шлифовки.

Фасовка: 0,36 кг.
ТУ 6-21-49404743-128-2001

Применение	Перед окраской поверхности смочить уайт-спиритом и, не дожидаясь испарения, вытереть насухо. После этого поверхность протереть салфеткой, смоченной средством «Антисиликон». После полного высыхания средства, в течение не менее 5 минут, произвести окраску
Состав	Смесь органических жидкостей

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев



СМЫВКА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Назначение: Полное удаление с деревянных, металлических, бетонных поверхностей, стекла и керамической плитки старых лакокрасочных покрытий на органорастворимой основе: грунтовок, красок, эмалей, лаков (МА, ГФ, ПФ, АУ, НЦ, АК, ЭП, МЛ, МЧ, ХВ), вододисперсионных ПФ ВЭ, ГФ ВЭ и других материалов как холодной, так и горячей сушки, порошковых красок, водоразбавляемых красок и шпатлевок.

Фасовка: 0,55 кг.
ТУ 2319-055-49404743-2009

Применение	Наносить на покрытие кистью или щеткой плотным слоем. После разрыхления или вспучивания старого лакокрасочного покрытия (не позже чем через 20 мин.) удалить его щеткой, шпателем или ветошью. При необходимости операцию повторить. Поверхность тщательно протереть легколетучим растворителем (например, ацетоном) для удаления остатков смывки. При работе со смывкой не рекомендуется использовать инструменты и емкости с пластиковыми частями
Состав	Органические растворители, специальные добавки

Гарантийный срок хранения: 24 месяца