



## 2К ГРУНТОВКА WASH PRIMER ФОСФАТИРУЮЩАЯ



**Назначение:** для антикоррозионной защиты ( фосфатирования) кузова автомобиля.

**Фасовка:** 0,8 кг.  
ТУ 2313-168-49404743-2012

<b>Продукты</b>	Грунтовка WASH PRIMER; Кислотный отвердитель		
<b>Подложки</b>	Сталь, оцинкованная сталь, алюминий; Полиэфирные шпатлевки VIKA		
<b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%		
<b>Смешивание</b>	Основа: кислотный отвердитель = 1:1 (по объему). Перед нанесением грунтовку необходимо выдержать 30 мин. при 20°C		
<b>Разбавление</b>	Не требуется		
<b>Жизнеспособность</b>	24 час. при температуре от - 10°C до + 10°C; 8 час. при температуре от + 10°C до + 20°C; 6 час. при температуре от + 20°C		
<b>Вязкость при нанесении</b>	16-20 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup)		
<b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	<b>Подача самотеком</b>	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	<b>Сифонная подача</b>	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
<b>Количество слоев</b>	1-2		
<b>Толщина покрытия</b>	10-15 мкм/2 слоя		
<b>Сушка</b>	15 мин. при 20°C		
<b>Очистка оборудования</b>	Растворитель 646/647/648		

**Гарантийный срок хранения:** грунтовка 12 месяцев / отвердитель 12 месяцев