



ГРУНТОВКА ПРАЙМЕР АНТИКОРРОЗИОННАЯ



Назначение: для первичного грунтования кузова автомобиля перед окраской эмалями «Vika-снтал» (МЛ-1110; МЛ-12; Vika-60).

Цвет:    

Фасовка: 0,5; 1; 3,5кг.
ТУ 2312-216-49404743-2004

Продукты	Грунтовка ПРАЙМЕР АНТИКОРРОЗИОННАЯ, Сольвент/ксилол		
Подложки	Сталь; Полиэфирные шпатлевки VIKA; Отшлифованное заводское покрытие		
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла уайт-спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA; Сухая шлифовка P280-P320		
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75%		
Разбавление	Разбавитель VIKA 60/ксилол		
Вязкость при нанесении	16-18 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
Оборудование для нанесения	Краскораспылитель	Диаметр сопла	Рабочее давление
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм
	Допускается нанесение кистью		
Количество слоев	1-2		
Толщина покрытия	16-20 мкм/1 слой, 32-40 мкм/2 слоя		
Сушка	Монтажная прочность	20°C	
	До окраски эмалью	1 час	
	До шлифования	6 часов	
Шлифовка	Сухая P320-P400 Мокрая P800-P1000		
Очистка оборудования	Сольвент, Растворитель 646/647, Разбавитель VIKA 60		

Гарантийный срок хранения: 12 месяцев