

**Назначение:** Применяют в качестве верхнего слоя в системе база+лак при ремонтной окраске автомобиля эмалями с эффектом «металлик» и «перламутр».

ТУ 2313-233-49404743-2005

<b>Продукты</b>	Акриловый лак	
<b>Подложки</b>	Нанести поверх высушенных эмалей "Металлик", в том числе и на отшлифованное старое лаковое покрытие	
<b>Применение</b>	Встряхнуть баллон в течение 2 мин; Расстояние до поверхности при нанесении 25-30 см; Температура при окрашивании не ниже +5°C; После окраски перевернуть баллон и продуть нажатием до тех пор, пока не пойдет чистый газ	
<b>Выдержка</b>	10-15 мин. между слоями	
<b>Число слоев</b>	2-3	
<b>Сушка</b>		<b>Режим сушки</b> 20С
	<b>Монтажная прочность</b>	2 часа
	<b>Полное высыхание</b>	4 часа
<b>Состав</b>	Акриловый лак, специальные добавки	



Гарантийный срок хранения: 36 месяцев



## АКРИЛОВЫЙ ЛАК ГЛЯНЦЕВЫЙ В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ 520 МЛ.