



2K ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ «4+1» HS



Назначение: Применяется в качестве выравнивающей (наполняющей) грунтовки при окраске новых деталей и ремонте старых ЛКП.

Рекомендации по применению: Грунтовка может наноситься прямо на металл, на фосфатирующие грунтовки, полиэфирную шпатлевку, а также заводское ЛКП.

Цвет:

Фасовка: 0,6 ; 1,2 кг.
ТУ 2313-186-49404743-2013

Продукты	2K грунтовка акриловая «4+1», отвердитель для грунтовки «4+1», акриловый универсальный разбавитель		
Подготовка поверхности	Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль, обезжирить поверхность		
Смешивание	Грунтовку смешать с VIKА отвердителем для грунтовки 4+1 HS в соотношении 4:1 по объему (6,5:1 по массе), ввести разбавитель «VIKA для металлик» до требуемой рабочей вязкости		
Разбавление	0-30% разбавитель VIKА для металлик/акриловый универсальный разбавитель		
Жизнеспособность	1 час при 20°C		
Вязкость при нанесении	25-30 с по ВЗ-4/20°C		
Краскораспылитель	HVLP/HTE 1,6-2,0 мм/2,5 бар		
Количество слоев	в 2-3 слоя. Рекомендуемая толщина сухого слоя: 130-150 мкм		
Сушка	Режим сушки	20°C	60°C
	До шлифования	4 часа	45 мин
	Между слоями 5-10 мин при температуре 20C		
Шлифовка	Механическое шлифование абразивом для сухого шлифования P 320-400		
Очистка оборудования	Разбавителем «VIKA» для металлик или растворителями 646,647		

При сочетании в соответствующих пропорциях белого, серого и черного цветов позволяет сократить расход базисных эмалей «Vika-металлик» за счёт уменьшения числа слоев эмали. Каждой эмали соответствует подложка определённого оттенка. Номер оттенка указывается в цветовой документации.

№1	№2	№3	№4	№5	№6	№7

Внимание!!! Образцы цвета, приведенные в данной таблице, имеют условный характер!

Номер оттенка	Объемные соотношения			Номер оттенка	Массовые соотношения		
	Белая	Серая	Черная		Белая	Серая	Черная
№1	1	-	-	№1	1	-	-
№2	4	1	-	№2	3,70	1	-
№3	1	3	-	№3	1	3	-
№4	-	5	1	№4	-	3,45	1
№5	-	3	1	№5	-	1	2
№6	-	7	1	№6	-	1	6,67
№7	-	-	1	№7	-	-	1

Гарантийный срок хранения: грунтовка 12 месяцев / отвердитель 12 месяцев