

Назначение: для окраски предварительно загрунтованных поверхностей рамок дверей и порогов легковых автомобилей в черный матовый цвет.

ТУ 2384-002-56451051-02

Применение	Тщательно встряхивать баллон в течение 5 минут; Нанести необходимое количество слоев эмали на очищенную, заматированную бумагой Р800-Р1000 ремонтируемую поверхность; При частичном использовании баллон перевернуть распылительной головкой вниз и нажатием на нее продуть сопло в течении 3-4 секунд	
	Выдержка	
Выдержка	5-7 мин. между слоями	
Количество слоев	2-3	
Сушка	Режим сушки 20°C	
	От пыли	30 мин.
	Монтажная прочность	2 часа
Состав	Раствор акрилового сополимера, органические и неорганические пигменты, наполнители, специальные добавки, смесь органических жидкостей	



Гарантийный срок хранения: 36 месяцев

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.



1К АКРИЛОВАЯ АВТОЭМАЛЬ АК-142 ЧЕРНАЯ МАТОВАЯ В АЭРОЗОЛЬНОМ БАЛЛОНЕ 520 МЛ.