

Назначение: Высококачественная грунт-эмаль, отколерованная в соответствии с европейским стандартом RAL, предназначена для декоративной окраски поверхностей из большинства пластмасс (пластиковые детали интерьера, мебель, садовый инвентарь и т. д.), за исключением полистиэна и полиуретана. В составе содержатся компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к механическим воздействиям и истиранию. Грунт-эмаль сохраняет эластичность после высыхания, что исключает растрескивание покрытия даже при эксплуатации окрашенного элемента в условиях низких температур. Покрытие имеет превосходную адгезию к окрашиваемой поверхности. Обладает хорошей укрывистостью и атмосферостойкостью. Применяется для наружных и внутренних работ. Предварительного грунтования не требуется.

ТУ 2388-025-53934955-2010



Продукты	Грунт-эмаль для пластика
Применение	Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C; Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут; Грунт-эмаль следует наносить на чистую, сухую и тщательно обезжиренную поверхность. Наносить грунт-эмаль с расстояния 25-30 см, избегая перелива в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 минут. Время сушки «на отлив» - 10-15 минут при температуре +20°C. Время полного высыхания - 2 часа при температуре +20°C
Состав	Модифицированные акриловые смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, кислопол, метиласцетат, пропан, бутан, диметиловый эфир

Гарантийный срок хранения: 5 лет

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ГРУНТ-ЭМАЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА

Назначение: Высококачественная алкидная эмаль предназначена для окраски суппортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Содержит компоненты, повышающие устойчивость лакокрасочного покрытия к абразивному воздействию песка, летящих камней, коррозионному влиянию воды и растворов дорожных реагентов. Обладает прекрасным блеском, превосходной адгезией к окрашиваемой поверхности, хорошей укрывистостью, атмосферостойкостью и термостойкостью до +120°C. Допускается нанесение эмали на металлы без предварительного грунтования.

ТУ 2388-025-53934955-10



Продукты	Эмаль для супортов
Применение	Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске; Для достижения наилучших результатов эмаль следует наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C; Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3 минут; Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C. Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа
Состав	Модифицированная алкидная смола, несограниченные пигменты, наполнители, функциональные добавки, кислопол, метиласцетат, бутанол, пропан, бутан

Гарантийный срок хранения: 5 лет

ВНИМАНИЕ! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

ЭМАЛЬ ДЛЯ СУППОРТОВ