ЭМАЛЬ VIKA-СИНТАЛ МЛ-1110 МЛ-12

Назначение: меламиноалкидная эмаль для окраски кузовов транспортных средств.

Фасовка: 0,8; 2 кг.

ТУ: 6-10-2048-2002 / ТУ: 6-21-49404743-139-2001

Продукты	Эмаль VIKA-синтал (МЛ-1110, МЛ-12); Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA); Растворитель 650, 647, сольвент			
Подложки	Отшлифованное заводское покрытие; Загрунтованные / зашпатлеванные поверхности			
Подготовка поверхности	Обезжирить поверхность металла Уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность грунтовкой ПРАЙМЕР антикоррозионной, сухое шлифование P400 или мокрое P800-P1000			
Условия нанесения	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %			
Смешивание	Отвердитель VIKA (ОЭМ-3 EXTRA) 8-10% от массы эмали			
Жизнеспособность	8 час. после смешивания			
Разбавление	Растворитель 650, 647, сольвент, до 30% от массы эмали			
Вязкость при нанесении	18-20 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)			
Оборудование для нанесения	**Краскораспылитель**	**Диаметр сопла**	**Рабочее давление**	
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм	
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм	
	Допускается нанесение кистью			
Количество слоев	2-3			
Выдержка	5-7 мин. между слоями			
Толщина покрытия	35 - 40 мкм за два слоя			
Сушка	**Режим сушки**	**130°C**	**80°C с отвердителем**	
		30 мин.	1 час	
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647			

Гарантийный срок хранения: 36 месяцев